rēsinence

ADDITIFS

Additifs à mélanger dans les enduits.

Caractéristiques
ECLAT D'ARGENT est un additif composé de Mica, minéral naturellement cristallisé en paillette d'aspect nacré argenté et brillant.
ECLAT D'OR est un additif composé de Mica, minéral naturellement cristallisé en paillette d'aspect nacré doré.
ECLAT DE GRANIT est un additif composé d'un granulat minéral à base de quartz noir pour un effet granité noir.
ECLAT DE NACRE est un additif composé de Mica, minéral naturellement cristallisé en feuille qui une fois incorporé donne un aspect matière nacré TERRAZZO.

Destinations :
S'incorpore à Pierre de Marbre et aux enduits & bétons pour donner du style et de la profondeur.

Préparation
Mélangez l'additif dans la poudre sèche de PIERRE DE MARBRE de façon homogène avant d'ajouter l'eau de gâchage.

Puis versez progressivement l'eau (environ 33cl d'eau par 1Kg), jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Ratio :
ECLAT D'ARGENT : 40 gr ± pour 1 kg de PIERRE DE MARBRE
ECLAT D'OR : 40 gr ± pour 1 kg de PIERRE DE MARBRE
ECLAT DE GRANIT : 66 gr ± pour 1 kg de PIERRE DE MARBRE
ECLAT DE NACRE : 10 gr ± pour 1 kg de PIERRE DE MARBRE

Packaging (pour 6kg de Pierre de Marbre) :
ECLAT D'ARGENT / ECLAT D'OR : 240 gr
ECLAT DE GRANIT : 400 gr
ECLAT DE NACRE : 60 gr

V22/03/23

Résinence – ATMOS PRODUCTS 74 CHEMIN DE LA CHAP SAINT ANTOINE, 95300 ENNERY
Service Commercial et Commandes - Tel 02 18 12 05 73
823 915 988 R.C.S. Pontoise – SIRET 823 915 988 00013 – APE 46.75Z